

RAPPORTO DI PROVA

307323 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 17/03/21
Esecuzione prova: 30/03/21
Emissione rapporto: 31/03/21

LEGNO TECNICA S.R.L.
VIA XIX LUGLIO 6
31013 CIMETTA DI CODOGNE' (TV)
ITALIA

Denominaz.campione: Stratificato di rovere con supporto in multistrato di betulla da 12 mm
Nota: Prove ai sensi del Regolamento UE 305/2011 Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Le prove sono effettuate nell'ambito del Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione di tipo 3.

Determinazione del rilascio di formaldeide - Parte 3: Metodo della gas analisi prova singola EN ISO 12460-3:2020

Spessore	mm	14,7
Umidità	%	6,1
Massa volumica	kg/m ³	Non dichiarata
Dimensioni provini	mm	(400 x 50) ± 1 mm

Tipo di pannello	Parquet
Data di produzione	11/03/21
Campionamento	Eseguito dal richiedente
Data di campionamento	16/03/21 spediti da magazzino
Luogo e stato del campione	Cimetta di Codognè presso magazzino produzione
Informazioni aggiuntive	Grezzo
Condizionamento	Non previsto

Procedura analitica	Opzione 1 (paragrafo 8.3.2)
---------------------	-----------------------------


Risultati della prova

mgHCHO/(m ² h)	0,2 ± 0,2
---------------------------	------------------

LOQ: 0,1 mgHCHO/(m²h)

Nota: l'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa, ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k=2 (pari ad un intervallo di confidenza di circa il 95%).

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian il 13/04/21.

Il direttore
Dott. Franco Bullian


La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.